

IWRC 6 × WS (31)

構成 $7 \times 7 + 6 \times WS[1 + 6 + (6 + 6) + 12]$

JIS

	ロープ	最外層	断面積	破断力kN		(参考)			
	径	素線径		裸・めっき	裸	概算 単位質量			
	mm	mm	mm ²	B 種	T 種	kg/m			
	20	1.30	202	271	284	1.76			
	22.4	1.45	254	340	357	2.21			
	25	1.63	316	423	444	2.75			
	28	1.83	397	531	558	3.45			
	30	1.94	456	609	640	3.96			
	31.5	2.06	502	672	706	4.37			
	33.5	2.17	568	760	798	4.94			
	35.5	2.30	638	853	896	5.55			
	37.5	2.44	712	952	1000	6.19			
	40	2.58	810	1080	1140	7.04			
	42.5	2.74	914	1220	1280	7.95			
	45	2.95	1030	1370	1440	8.91			
	47.5	3.07	1140	1530	1600	9.93			
	50	3.25	1270	1690	1780	11.0			
	53	3.45	1420	1900	2000	12.4			
	56	3.65	1590	2120	2230	13.8			
	60	3.93	1820	2440	2560	15.8			

■TSK規格

ロープ	最外層	断面積	破 断	力 kN	(参考)
ロープ 径	素線径		裸・めっき	裸	概算 単位質量
mm	mm	mm ²	B 種	T 種	kg/m
16	1.05	130	173	182	1.13
18	1.17	164	219	230	1.43

- (注) 1. 表中のロープの在庫及び納期につきましては、必ず事前にお問い合わせ下さい。
 - 2. 更に高い破断力が必要な場合は、142ページ(タフスーパーロープ)をご参照下さい。