

ロータレスロープ SeS (39) + 6 ×WS (26)

構成 SeS $(a+9+15+15)+6\times WS[1+5+(5+5)+10]$

■TSK規格

■ISK規	17 1 1				
ロープ	最外層	断面積	破 断	カ kN	(参考)
径	素線径	E/I III/IR	普 通	より	概算
		mm2	裸・めっき	裸	単位質量
mm	mm	mm ²	B 種	T 種	kg/m
8	0.60	31.6	42,4	44.5	0.275
9	0.68	40.0	53.6	56.3	0.348
10	0.75	49.4	66.2	69.5	0.430
11.2	0.84	61.9	83.0	87.2	0.539
12.5	0.95	77.1	103	109	0.672
14	1.06	96.7	130	136	0.843
16	1.20	126	169	178	1.10
18	1.35	160	214	225	1.39
20	1.50	197	265	278	1.72
22.4	1.68	248	332	349	2.16
25	1.88	309	414	435	2.69
28	2.11	387	519	545	3.37
30	2.24	444	596	626	3.87
31.5	2.37	490	657	690	4.27
33.5	2.51	554	743	780	4.83
35.5	2.66	622	834	876	5.42
37.5	2.82	694	931	978	6.05
40	3.00	790	1060	1110	6.88
42.5	3.16	892	1200	_	7.77
45	3.40	1000	1340	_	8.71
47.5	3.55	1110	1490	_	9.70
50	3.75	1230	1650	_	10.8

⁽注) 1. 表中のロープの在庫及び納期につきましては、必ず事前にお問い合わせ下さい。

^{2.} 表中の一印は、ご要望により製造いたします。