モノロープEP



モノロープEP 3 × F (40)

構成 3×F[a+8+(8+8)+16]

■TSK規格

I OKATE					
			破 断	カ kN	(32.3%)
ロープ	最外層	断面積	普 通	より	· (参考) 概算
径	素線径		裸・めっき	裸	単位質量
mm	mm	mm ²	B 種	T 種	kg/m
10	0.80	47.0	78.9	85.5	0.436
11.2	0.89	58.9	99.0	107	0.547
12	0.96	67.6	114	123	0.628
12.5	1.00	73.4	123	134	0.681
14	1.12	92.1	155	168	0.855
16	1.28	120	202	219	1.12
18	1.43	152	256	277	1.41
20	1.58	188	316	342	1.74
22	1.75	227	382	414	2.11
22.4	1.78	236	396	429	2.19
24	1.91	271	455	493	2.51
25	2.00	294	493	535	2.73
26	2.06	318	533	578	2.95
28	2,24	368	619	670	3.42
30	2.37	423	710	770	3.92
00	2.01	120			0.02
31.5	2.51	466	783	849	4.33
32	2.55	481	808	876	4.47
33.5	2.66	527	886	960	4.89
34	2.70	543	912	989	5.04
35.5	2.82	592	994	1080	5.50
33.3	2.02	332	334	1000	3.50
36	2.86	609	1020	1110	5.65
37.5	3.00	661	1110	1200	6.13
38	3.03	678	1140	1230	6.30
40	3.16	752	1260	1230	6.98
		848		_	7.88
42.5	3.35	848	1430	_	7.88
		l .		1	1

⁽注) 1. 表中のロープの在庫及び納期につきましては、必ず事前にお問い合わせ下さい。

^{2.} 表中の一印は、ご要望により製造いたします。